

Calidad	Composición			Estado	Temple	Temple	Tratamientos				
	C	Mn	Si				Natural	Duro	Tenaz	forja	norm.
<b>F-114</b>	0,45	0,65	0,25	62/80	100/110	70/80	Aire	Aire	Aire	Agua	Aire

**Aplicaciones:** Piezas de maquinaria con resistencia de 70 a 90 Kg./mm<sup>2</sup>, como ejes, manguitos, tornillos. Se recomienda para temple superficial en múltiples aplicaciones. Disponible en redondos, cuadrados y planos