



d	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
tmax.	0.8	1	1.25	1.4	1.5	1.7	1.95	2.2
n	0.6	0.8	1	1	1.2	1.2	1.6	1.6
kmax.	1.35	1.75	2.1	2.25	2.45	2.8	3.2	3.65
dkmax.	4.2	5.6	6.9	7.5	8.2	9.5	10.8	12.5
L	de 6.5 a 25	de 6.5 a 32	de 6.5 a 38	de 6.5 a 50	de 9.5 a 70	de 9.5 a 100	de 13 a 100	de 16 a 100

COMPOSICIÓN QUÍMICA (en %)

	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu
Mínimo	--	--	--	--	--	15,00	8,000	--
Máximo	0,100	2,000	1,000	0,050	0,030	20,00	19,00	4,000

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

	Mínimo	Máximo
Resistencia Tracción – N/mm ²	700,00000	--
Limite Elasticidad – N/mm ²	450,00000	--