

Productos


Soldadura – Electrodo de Soldar – Electrodo de Rutilo Bohler AWS E 6013

Aplicaciones y Usos Típicos

Electrodos para uso general y apto para aceros hasta 420 MPa de resistencia.

Dibujado para uso fácil, con acabado de celulose, no necesita de limpieza antes de soldar. Se puede utilizar en aceros oxidados y con primer.

Mas usado en construcciones en acero y construcción de barcos.

Classificaciones		Posiciones de Solda
EN ISO 2560-A	AWS A 5.1 / SFA - 5.1	
E 42 0 RC 1 1	E6013	

Análisis típico de todo el metal de soldadura		
C	Si	Mn
0.08	0.4	0.5

Metales que puede soldar		
S235JR-S355JR	P195TR1-P265TR1	L245NB-L360NB
S235JO-S355JO	P195GH-P265GH	L245MB-L360MB