

Aceros al carbono

Calidad	Composición			Resistencia Mec.	
	C	Mn	Si	Natural	Templado
F-1	0,10	0,35	0,20	35/40 Kg./mm ²	--No--

Aplicaciones: Piezas pequeñas de poca responsabilidad, cuyo núcleo no deba soportar grandes tensiones. Disponible en redondos, cuadrados, hexagonales y en planos rectangulares