

Calidad	Composición					Kg./mm ²	Dureza
	C	Mn	Si	Pb	S	Recocido	HB
F-212	0,14	1,00/1,50	0,05	0,20/0,35	0,27/0,33	45/70	139/218

Aplicaciones: Acero de fácil mecanización al azufre más plomo, idóneo para la fabricación de piezas en grandes series a altas velocidades por su alta maquinabilidad. Permite la cementación siempre que no se requieran unas características mecánicas elevadas después de tratamiento.