

## ALEACION 2030

### Composición Química

%	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti		Otros	Al
Min.Max	0,80	0,70	3,30 4,50	0,20 1,00	0,50 1,30	0,10	0,50	0,20	Pb = 1,5 Bi ≤ 0,20	30	Resto

### Propiedades Mecánicas

ESTADO	Carga de rotura Rm N/mm <sup>2</sup>	Límite elástico Rp 0.2 N/mm <sup>2</sup>	Alargamiento 5,65 V So	Resistencia de la Cizalladura N/mm <sup>2</sup>	Dureza	
					Brinell(HB)	Vickers
T-3	450	390	10	275	98	-
T-4	420	280	12	-	100	-

### Propiedades Físicas

Módulo elástico N/mm <sup>2</sup>	Peso específico gms/cm <sup>3</sup>	Temperatura de fusión °C	Coefficiente de dilatac. lineal (20°-100°) 10 <sup>-6</sup> /°C	Conductividad térmica w/m °C	Resistencia eléctrica Micro Ohm cm.	Conduct. eléctrica % IACS	Potencial de disolución V.
73.000	2,80	510-638	22´9	135	5´1	-	-

### Equivalencias Internacionales

USA	ESPAÑA	FRANCIA	ALEMANIA	G.B	SUECIA	SUIZA	CANADA	ITALIA
A.A.	U.N.E.	AFNOR	DIN(1712-1725)	B.S.	S.I.S.	VSM	ALCAN	UNI
2030	L-3121 38.319	A-U4-Pb	AlCuMgPb 3.1645	-	4335	Decotal - 200	-	-